

Шпатлевка ПО ДЕРЕВУ ЛАКРА акриловая

- Для внутренних и наружных работ
- Водостойкая
- Имитирует цвет необработанного дерева
- Мелкозернистая структура: легко наносится и отлично шлифуется
- Окрашивается любыми видами ЛКМ
- Морозостойкая
- Готовые цвета, возможность колеровки

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для заполнения и выравнивания трещин, дефектов (сколы и т.п.), повреждений и неровностей на деревянных поверхностях (мебель, двери, пол, панельные стены, потолок). Рекомендуются для шпатлевания паркета.
СВОЙСТВА	Высококачественная шпатлевка на основе водной акриловой дисперсии. Имитирует цвет необработанного дерева. Благодаря мелкозернистой структуре легко наносится и прекрасно шлифуется. Обладает отличной заполняющей способностью. Обработанная шпатлевкой поверхность является идеальной основой для дальнейшей окраски при выполнении работ с высоким уровнем качества. Для достижения необходимого оттенка шпатлевки возможно использование колеровочных паст на водной основе.
СУХОЙ ОСТАТОК	Не менее 76%
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой и чистой. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли.
НАНЕСЕНИЕ	Рекомендуется наносить шпателем слоем не более 1 мм. При необходимости операцию повторить через 4-10 ч в зависимости от толщины слоя. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя. После высыхания поверхность отшлифовать тонкой наждачной бумагой до гладкости. Применять при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Инструмент очищать водой. Засохшую смесь удалить механически.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% «От пыли» – 2-3ч; Повторное нанесение – 4-10ч.
РАСХОД	При сплошном шпатлевании слоем в 1 мм не более 1,8 кг/м ² .
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 12 месяцев при температуре от 5°C до 35°C в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 3. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	0,6кг; 1,5кг.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА	Белый, Сосна, Береза, Бук, Дуб, Махагон, Орех.
СОСТАВ	Водная стирол-акриловая дисперсия, гидроксиэтилцеллюлоза, микронизированный мрамор, железистые пигменты, этиленгликоль, функциональные добавки – консервант, пеногаситель, коалесцент, поверхностно-активные вещества, модификаторы реологии.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»