

Штукатурка СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЛАКРА с эф.зернистости

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Стойкая к умеренным эксплуатационным нагрузкам, к мытью
- Скрывает небольшие дефекты основания
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структурой. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится. Образующий рельеф получается плавным и приятным на ощупь. Создаёт прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Размер зерна ~ 1,5мм, 2мм, 3мм. Допускает мытье окрашенной поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести Грунт Адгезионный Лакра 1-2 слоя.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями. Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
ИНСТРУМЕНТ	Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 60%: 48 ч; Полный набор прочности – 10 суток.
РАСХОД	2,0-6,0 кг/м ² (точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее неровности, пористости и смачиваемости).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
МАССА НЕТТО СОСТАВ	15кг. Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»