

Клей ДЛЯ СТЕКЛООБОВ ЛАКРА

- Для внутренних работ
- С высокой скоростью схватывания
- Морозостойкий
- Экологически чистый
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначен для приклеивания стеклообоев, флизелиновых, тяжелых виниловых обоев для последующей окраски, и стеклотканевых сеток.
СВОЙСТВА	Высококачественный клей на основе водной дисперсии модифицированного ПВА. Образует прочное соединение, обладающее высокой схватывающей способностью и возможностью выравнять небольшие неровности поверхности. Экологически чистый, не содержит вредных примесей и растворителей. Безвреден для людей и домашних животных.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность предварительно очистить от пыли и грязи. Удалить старые обои и следы краски. Пористые поверхности предварительно прогрунтовать раствором клея, разбавленным в соотношении с водой 1:2. Гладким поверхностям придать шероховатость с помощью наждачной бумаги.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать клей. При наклеивании: Стеклообоев клей использовать без разбавления! Равномерно нанести кистью или валиком на оклеиваемую поверхность (стены и т.д.) на ширину, равную 1,5 ширины полотна, тщательно прижать наклеиваемый материал по всей площади и прогладить резиновым валиком или пластмассовым шпателем. Виниловых тяжелых и специальных обоев клей следует разбавить водой в соотношении 1:0,4 и равномерно нанести на полотнище обоев, сложить полотно пополам и выдержать 10-15 мин. для пропитывания тяжелых и структурных обоев под окраску, и 5 мин. для пропитывания виниловых дуплексных обоев. Избегать попадания клея на лицевую сторону обоев. При попадании клей немедленно удалить влажной тряпкой и насухо вытереть. Окраску обоев производить после высыхания клея. Применять при температуре не ниже 12°C. Очистка инструмента – вода.
ВРЕМЯ КОРРЕКЦИИ	В течение 15-20 мин. с момента нанесения клея.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70% - 24ч.
РАСХОД	200-250 г/м ² в зависимости от структуры и удельного веса обоев.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре. Клей хранят в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5°C до 35°C Допускается транспортировка клея при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 4. В случае замораживания клей оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
МАССА НЕТТО	10кг.
СОСТАВ	Водная дисперсия ПВА, пластификатор, гидроксипропилцеллюлоза, консервант, пеногаситель.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»